

HEMPALIN® HOLD PAINT 51560

Charakterystyka:	HEMPALIN HOLD PAINT 51560 jest schnącą na powietrzu farbą aluminiową o dobrych właściwościach penetrujących. Niezszkodliwa dla ładunku zboża.
Zalecane stosowanie:	W ładowniach jako jasna powłoka nawierzchniowa. Jako powłoka ochronna na gorących powierzchniach.
Temperatura pracy, max:	W suchym środowisku: 200°C.
Certyfikaty:	Przetestowana przez Newcastle Occupational Health Agency, Anglia jako powłoka nie zanieczyszczająca ładunku zboża. Spełnia wymagania Sekcji 175.300 Przepisów Federalnych USA w odniesieniu do przewozu suchych środków spożywczych.
Dostępność:	Wymaga potwierdzenia.
DANE FIZYKOCHEMICZNE:	
Kolor/ Nr koloru:	aluminiowy/ 19000
Połysk powłoki:	pełny (patrz UWAGI poniżej)
Części stałe, % obj.:	50 ± 1
Wydajność teoretyczna:	20 m ² /dm ³ – 25 μm
Temperatura zapłonu:	33°C
Gęstość:	1,0 kg/dm ³
Sucha na dotyk:	około 5 godzin w 20°C
V.O.C.:	405 g/dm ³
	<i>Stale fizyczne mogą różnić się w zakresie normalnych odchyłek produkcyjnych przedstawionych w normie ISO 3534-1. Dalsze wyjaśnienia znajdują się w „Objaśnieniach” w Katalogu Hempła.</i>
SPOSÓB APLIKACJI:	
Metoda nakładania:	natrysk bezpowietrzny natrysk powietrzny pędzel/walek
Rozcieńczalnik (max obj.):	nie rozcieńczać (patrz UWAGI poniżej)
Średnica dyszy:	0,017”
Ciśnienie w dyszy:	10 MPa <i>(dane dotyczące natrysku bezpowietrzego podane są orientacyjnie i mogą ulec korekcie)</i>
Czyszczenie sprzętu:	THINNER 08080
Grubość powłoki (DFT):	25 μm
Grubość warstwy (WFT):	50 μm
Czas do nałożenia następnej warstwy:	min 8 godzin w (20°C) max nie określa się

2. HEMPALIN HOLD PAINT 51560

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA: **Renowacja powłoki:** odtłuścić stosując detergent, sole i inne zanieczyszczenia zmyć wodą słodką pod wysokim ciśnieniem. Usunąć całą rdzę i luźne powłoki stosując obróbkę strumieniowo-ścierną lub narzędzia mechaniczne. Odpylić. Wykonać zaprawki zalecaną farbą gruntującą.

WARUNKI APLIKACJI: Jak nakazuje dobra praktyka malarska.
W przestrzeniach zamkniętych zapewnić właściwą wentylację podczas nakładania i schnięcia.

POWŁOKA
POPRZEDNIA: **Temperatura stali:** poniżej 120^oC
120^oC - 200^oC **Powłoka poprzednia:**
HEMPALIN PRIMER
HEMPALIN HOLD PAINT 51560

POWŁOKA NASTĘPNA: Nie stosuje się.

UWAGI: **Certyfikaty** są wystawione na poprzednio obowiązujący numer asortymentu 5156.

Zaleca się nakładanie natryskiem.

APLIKACJA: Do malowania pędzlem używać płaskich pędzli o szerokości nie większej niż 10 cm. Nie rozcieńczać. Zaraz po nałożeniu farba powinna być rozprowadzona tylko w jednym kierunku za jednym pociągnięciem. Zbytne rozcieranie farby pędzlem lub wałkiem może spowodować powstanie smug, szarzenie i utratę połysku. Są to jedynie efekty kosmetyczne nie mające wpływu na właściwości ochronne powłoki.

Połysk aluminiowy zależy od metody aplikacji.

Jeżeli jest wymagany połysk aluminiowy, powinno się stosować HEMPEL'S SILVIUM 51570.

W wysokiej temperaturze HEMPALIN HOLD PAINT 51560 szarzeje i traci połysk. Jest to jedynie efekt kosmetyczny i nie wpływa na właściwości ochronne powłoki.

Uwaga: **HEMPALIN HOLD PAINT 51560 jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.**

Warunki BHP: Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa. Nie wdychać, unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać. Zachować środki ostrożności z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaprószenia ognia lub wybuchu, oraz chronić środowisko. Nakładać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Niniejsza karta katalogowa zastępuje poprzednio wydaną. Definicje i pojęcia wyjaśnione są w Objaśnieniach w katalogu. Dane, specyfikacje oraz zalecenia ujęte w niniejszej karcie katalogowej są wynikiem testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Ich aktualność, kompletność i dopuszczalność w warunkach rzeczywistych nie jest gwarantowana i zgodność z nimi musi być określona przez Użytkownika. Dostawa produktów oraz doradztwo techniczne są zgodne z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I OBSŁUGI firmy Hempel, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawca nie ponosi innej odpowiedzialności, poza ujętą w Ogólnych Warunkach, za wyniki, defekty, bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia będące efektem zastosowania produktu. Karta katalogowa może ulec zmianie bez powiadomienia, a po pięciu latach od daty wydania automatycznie traci ważność.

Wydana przez HEMPEL A/S